

Institut luxembourgeois de la normalisation de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

ILNAS-EN 12390-3:2019

### Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern

Essais pour béton durci - Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes

Testing hardened concrete - Part 3:
Compressive strength of test specimens

O6/2019

#### **Nationales Vorwort**

Diese Europäische Norm EN 12390-3:2019 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 12390-3:2019 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Künftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

#### DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

## EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE

Juni 2019

ICS 91.100.30

Ersatz für EN 12390-3:2009

#### **Deutsche Fassung**

# Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

Essais pour béton durci - Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 29. April 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

## Inhalt

ILNAS-EN 12390-3:2019 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

		Seite
Europ	äisches Vorwort	3
1	Anwendungsbereich	5
2	Normative Verweisungen	5
3	Begriffe	5
4	Kurzbeschreibung	5
5	Prüfeinrichtung	5
6	Probekörper	6
7 7.1 7.2 7.3	Durchführung Vorbereitung und Anordnung der Probekörper Belastung Beurteilung der Bruchbilder	6 7
8	Angabe der Ergebnisse	7
9	Prüfbericht	8
10	Präzision	11
Anhar	ng A (normativ) Angleichen der Probekörper	12
A.1	Allgemeines	
A.2 A.3	AbschleifenAufbringen des Abgleichmaterials (unter Verwendung von Tonerdeschmelzzement)	
A.3 A.4	Aufbringen des Abgleichmaterials (unter verwendung von Tonerdeschmeitzzeinent)  Aufbringen des Abgleichmaterials — Schwefelmischung	
A.5	Aufbringen des Abgleichmaterials — Sandkastenverfahren — Verwendung von	
A.5.1	Sandkästen für Zylinderproben Vorbereitung	14
A.5.1 A.5.2	Prüfeinrichtung	
A.5.3	Durchführung	
Anhar	ng B (normativ) Prüfung von Probekörpern mit Maßen außerhalb der Toleranzen der	40
D 1	Nennmaße nach EN 12390-1Kurzbeschreibung	
B.1 B.2	GerätGerät	_
B.3	Durchführung	
B.3.1	Würfel	
B.3.2	Zylinder oder Bohrkerne	
B.3.3	Druckfestigkeitsprüfung	
Litera	turhinweise	20

#### **Europäisches Vorwort**

Dieses Dokument (EN 12390-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 "Beton und zugehörige Produkte" erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2019, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Dezember 2019 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12390-3:2009.

Es ist allgemein üblich, dass vor der Druckfestigkeitsprüfung eine Bestimmung der Rohdichte erfolgt.

Die in Anhang A angegebenen Verfahren zum Abgleichen der Probekörper wurden in einem Laborringversuch, der teilweise von der Europäischen Gemeinschaft unter dem EG-Mess- und Prüfprogramm gefördert wurde (Vertragsnummer MATI-CT-94-0043), validiert.

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe für die Prüfung von Beton.

EN 12390, Prüfung von Festbeton, besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörpern und Formen
- Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen
- Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern
- Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit Anforderungen an Prüfmaschinen
- Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern
- Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern
- Teil 7: Dichte von Festbeton
- Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck
- Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton Einseitig gerichtete Diffusion
- Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton Beschleunigtes Karbonatisierungsverfahren (in Vorbereitung)
- Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul)
- Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von Beton freigesetzt wird
- Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von Beton freigesetzt wird

- Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton (in Vorbereitung)
- Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung (in Vorbereitung)
- Teil 18: Bestimmung des Chloridmigrationskoeffizienten (in Vorbereitung)

Diese Fassung beinhaltet die folgenden wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 12390-3:2009:

- redaktionelle Überarbeitung;
- technische Korrekturen;
- Erläuterung von zulässigen Toleranzen der Größe oder des Durchmessers von Probekörpern;
- Erläuterung der Verfahrensweise vom Zeitpunkt der Entnahme der Probekörper aus der Lagerung bis zur Festigkeitsprüfung.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

#### 1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren für die Bestimmung der Druckfestigkeit von Probekörpern aus Festbeton fest.

#### 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement

EN 12350-1, Prüfung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme und Prüfgeräte

EN 12390-1, Prüfung von Festbeton — Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen

EN 12390-2, Prüfung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen

EN 12390-4, Prüfung von Festbeton — Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Prüfmaschinen

EN 12390-7, Prüfung von Frischbeton — Teil 7: Dichte von Festbeton

EN 12504-1, Prüfung von Beton in Bauwerken — Teil 1: Bohrkernproben — Herstellung, Untersuchung und Prüfung der Druckfestigkeit

ISO 3310-1, Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

#### 3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/
- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp

#### 4 Kurzbeschreibung

Die Probekörper werden bis zum Bruch in einer Druckprüfmaschine nach EN 12390-4 belastet. Die erreichte Höchstlast wird aufgezeichnet und die Druckfestigkeit des Betons wird berechnet.

#### 5 Prüfeinrichtung

Druckprüfmaschine nach EN 12390-4.

#### 6 Probekörper

Die Probekörper müssen Würfel, Zylinder oder Bohrkerne sein und den Anforderungen von EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2 oder EN 12504-1 entsprechen.

Wenn die Maße des Probekörpers nicht den Toleranzen hinsichtlich des Nennmaßes oder -durchmessers nach EN 12390-1 entsprechen, muss der Probekörper verworfen, abgeglichen oder entsprechend des in Anhang B angegebenen Verfahrens geprüft werden.

Zum Abgleichen des Probekörpers ist eines der im Anhang A angegebenen Verfahren anzuwenden.

Wenn Probekörper geprüft werden, die Beschädigungen oder Fehlstellen aufweisen, muss ihre Beschaffenheit in den Prüfbericht in Abschnitt 9, c) angegeben werden.

#### 7 Durchführung

#### 7.1 Vorbereitung und Anordnung der Probekörper

Die Lastaufnahmeflächen des Probekörpers müssen im Falle von Würfelproben geschalt werden oder im Falle von Zylinder-, Bohrkern- oder abgeglichenen Proben nach Anhang A geschliffen oder mit einer Abgleichschicht versehen werden.

Nach der Entnahme der Probekörper aus der Lagerung müssen die Probekörper so bald wie möglich, jedoch innerhalb von 10 h, hinsichtlich Festigkeit geprüft werden. Die Prüfeinrichtung muss eine Temperatur von  $(20\pm5)$  °C (oder  $[25\pm5]$  °C bei warmem Klima) haben. Wenn die Proben mehr als 4 h in der Prüfeinrichtung gelagert werden müssen, müssen sie vor Feuchtigkeitsverlust geschützt werden, z. B. durch Abdecken mit feuchtem Jutegewebe oder einer wasserdichten Membran.

Alle Auflageflächen der Prüfmaschine sind sauber zu wischen, und anhaftende lose Bestandteile oder andere Fremdstoffe sind vollständig von den Oberflächen des Probekörpers, die mit den Druckplatten in Berührung kommen, zu entfernen.

Außer Zwischenplatten oder Abstandsblöcken (siehe EN 12390-4) dürfen keine Zwischenlagen zwischen dem Probekörper und den Druckplatten der Prüfmaschine verwendet werden.

Bei Zweisäulen-Prüfmaschinen sollten die Würfelproben so eingesetzt werden, dass die geglättete Fläche die Platten nicht berührt und zu einer Säule zeigt.

Vor dem Einsetzen in die Prüfmaschine ist die überschüssige Feuchtigkeit von der Probenoberfläche abzuwischen. Die Würfelproben sind so anzuordnen, dass sie senkrecht zur Einfüllrichtung des Betons auf Druck beansprucht werden.

Der Probekörper wird auf der unteren Druckplatte zentriert, dabei dürfen die Abweichungen von der Mitte nicht größer sein als 1 % der angegebenen Kantenlänge (bei Würfelproben) oder des Durchmessers (bei Zylinderproben).

Bei Verwendung von Zwischenplatten müssen diese an der oberen bzw. unteren Stirnfläche der Probe ausgerichtet werden.