

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61951-1

2003

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1  
2005-11

---

---

Amendement 1

**Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs  
à électrolyte non acide –  
Accumulateurs individuels portables étanches –**

**Partie 1:  
Nickel-cadmium**

Amendment 1

**Secondary cells and batteries containing  
alkaline or other non-acid electrolytes –  
Portable sealed rechargeable single cells –**

**Part 1:  
Nickel-cadmium**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

G

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 21A: Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide, du comité d'études 21 de la CEI: Accumulateurs.

Ce premier amendement permet de différencier les éléments pouvant fonctionner à des températures allant jusqu'à 40 °C, de ceux pouvant fonctionner à des températures allant jusqu'à 50 °C.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
21A/421/FDIS	21A/422/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

---

Page 2

### SOMMAIRE

*Remplacer le titre existant du paragraphe 7.6.3 par ce qui suit:*

#### 7.6.3 Eléments cylindriques LT/LU, MT/MU ou HT/HU

*Ajouter à la liste des tableaux, page 4, le titre du nouveau Tableau 26 ci-dessous:*

Tableau 26 – Endurance en charge permanente éléments cylindriques LU, MU ou HU

Page 14

#### 5.1.2 Eléments cylindriques

*Remplacer le paragraphe qui suit la note par ce qui suit:*

Lorsqu'un élément est destiné à la charge permanente à des températures élevées, normalement jusqu'à 40 °C, la lettre "T" est placée après la lettre L, M, H ou X.

Lorsqu'un élément est destiné à la charge permanente à des températures élevées, normalement jusqu'à 50 °C, la lettre "U" est placée après la lettre L, M, H ou X.

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 21A: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes, of IEC technical committee 21: Secondary cells and batteries.

This first amendment allows differentiating cells for operation at temperatures of up to 40 °C and cells for operation at temperatures of up to 50 °C.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
21A/421/FDIS	21A/422/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

---

Page 3

### CONTENTS

*Replace the existing title of 7.6.3 by the following:*

7.6.3 LT/LU, MT/MU or HT/HU cylindrical cells

*Add, on page 5, to the list of tables, the title of new Table 26 as follows:*

Table 26 – Permanent charge endurance for LU, MU or HU cylindrical cells

Page 15

### 5.1.2 Cylindrical cells

*Replace the paragraph after the note by the following:*

When a cell is intended for permanent charge at elevated temperatures, typically up to 40 °C, a letter "T" is placed after the letter L, M, H or X.

When a cell is intended for permanent charge at elevated temperatures, typically up to 50 °C, a letter "U" is placed after the letter L, M, H or X.

**7.2.1 Caractéristiques de décharge à 20 °C**

Remplacer le Tableau 6 par le tableau ci-dessous:

**Tableau 6 – Caractéristiques de décharge à 20 °C des éléments cylindriques**

Conditions de décharge		Durée minimale de décharge h/min			
Valeur du courant constant A	Tension finale V	Désignation de l'élément			
		L/LT/LU	M/MT/MU	H/HT/HU	X
0,2 $I_t^a$	1,0	5 h	5 h	5 h	5 h
1,0 $I_t$	0,9	–	42 min	48 min	54 min
5,0 $I_t^b$	0,8	–	–	6 min	9 min
10,0 $I_t^b$	0,7	–	–	–	4 min

<sup>a</sup> Cinq cycles sont admis pour cet essai. L'essai doit être terminé à l'issue du premier cycle qui satisfait à l'exigence.

<sup>b</sup> Avant les essais de décharge aux régimes de 5,0  $I_t$  A et de 10,0  $I_t$  A, un cycle de conditionnement peut être effectué si cela est nécessaire. Ce cycle consiste en une charge à 0,1  $I_t$  A, conformément à 7.1 et une décharge à 0,2  $I_t$  A, à la température ambiante de 20 °C ± 5 °C, conformément à 7.2.1.

**7.2.2 Caractéristiques de décharge à –18 °C**

Remplacer le Tableau 9 par le tableau ci-dessous:

**Tableau 9 – Caractéristiques de décharge à –18 °C des éléments cylindriques**

Conditions de décharge		Durée minimale de décharge h/min					
Valeur du courant constant A	Tension finale V	Désignation de l'élément					
		L/LT/LU	M	MT/MU	H	HT/HU	X
0,2 $I_t$	1,0	2 h	3 h	2 h	3 h	2 h	4 h
1,0 $I_t$	0,9	–	15 min	10 min	30 min	20 min	36 min
2,0 $I_t^a$	0,8	–	–	–	9 min	6 min	13 min
3,0 $I_t^a$	0,8	–	–	–	–	–	7 min

<sup>a</sup> Avant les essais de décharge aux régimes de 2,0  $I_t$  A et de 3,0  $I_t$  A, un cycle de conditionnement peut être effectué si cela est nécessaire. Ce cycle consiste en une charge à 0,1  $I_t$  A, conformément à 7.1 et une décharge à 0,2  $I_t$  A, à la température ambiante de 20 °C ± 5 °C, conformément à 7.2.1.

**7.4.1.1 Petits éléments parallélépipédiques et éléments cylindriques**

Remplacer, page 32, la dernière ligne de ce paragraphe par ce qui suit:

- 50 pour les éléments cylindriques LT/LU, MT/MU ou HT/HU.